

FICHA TÉCNICA

REJUNTE CERÂMICO CANAÃ TIPO I

DESCRIÇÃO: O Rejunte Cerâmico Canaã Tipo I é indicado para rejuntar revestimentos cerâmicos (piso e azulejo) e pedras naturais decorativas (Miracema, Goiás, Mineira, São Tomé e Canjiquinha) em pisos e paredes, com juntas de 2 a 10 mm em áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO: Cimento Portland, agregados minerais de granulometria controlada, polímeros e pigmentos de alta resistência à descoloração.

RECOMENDADO PARA: Rejuntamento de juntas de 2 a 10 mm de espessura em áreas internas e externas, pisos e paredes.

LIMITAÇÕES:

- Não recomendado para aplicação em revestimentos cerâmicos porosos, de elevada absorção ou revestimentos cerâmicos que não estejam em conformidade com as normas NBR 13816, 13817 e 13818.
- Não recomendado como barreira a produtos químicos e piscina.
- Não indicado para rejuntamento de porcelanatos e pastilhas.
- O Rejunte Canaã deve ser misturado somente com água. Não misture outros aditivos de rejuntamento a este produto.
- Não aplicar em piscinas, áreas expostas a produtos químicos, e como juntas de dilatação estrutural ou movimentação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO:

- Misturador manual (colher de pedreiro) ou mecânico de hélice de baixa rotação.
- Maseira.
- Esponja para limpeza.
- Medidor de água.
- Espaçadores para rejunte.
- EPs.

MODO DE PREPARO:

1. Em um recipiente limpo, adicionar água conforme a proporção indicada na embalagem.
2. Misturar até obter uma pasta homogênea e sem grumos.
3. Deixar a mistura descansar por 5 a 10 minutos para a completa hidratação dos componentes.
4. Misturar novamente antes da aplicação.



MODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplicar o rejunte com uma desempenadeira de borracha, pressionando-o nas juntas para garantir o preenchimento completo.
2. Remover o excesso de rejunte da superfície com a própria desempenadeira em um ângulo de 45°.
3. Após o tempo de secagem inicial (aproximadamente 15 a 30 minutos), limpar a superfície com uma esponja úmida, realizando movimentos circulares.
4. Realizar a limpeza final com um pano seco e limpo após 24 horas.

CONSUMO APROXIMADO:

- Juntas de 3 mm: 0,5 kg/m²
- Juntas de 5 mm: 1,0 kg/m²
- Juntas de 10 mm: 2,0 kg/m²

CURA E LIBERAÇÃO:

- Tempo de secagem ao toque: 2 horas
- Liberação para tráfego leve: 24 horas
- Cura total: 7 dias

CUIDADOS E ARMAZENAGEM:

- Armazenar em local seco e ventilado, sobre estrados elevados do solo.
- Manter a embalagem fechada quando não estiver em uso.
- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) durante o manuseio e aplicação do produto.

VALIDADE:

- 18 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado conforme as instruções.

CONFORMIDADE:

- O Rejunte Cerâmico Canaã Tipo I atende a todos os requisitos estabelecidos pela norma ABNT NBR 14992:2003, garantindo qualidade e conformidade para suas obras.

